



FORNACE VIZZOLESE S.r.l.

Via Casalmalocco, 2 – 20070 VIZZOLO PREDABISSISSI (MI)
06

UNI EN 771-1

**Elemento per muratura in laterizio di Categoria II, HD,
Mattone perforato verticalmente, dimensioni 180X120X240 mm,
denominato “BLOCCO SVIZZERO”**

Resistenza a compressione:	12.72 N/mm ²
Stabilità dimensionale: scostamento dovuto all'umidità	N.P.D.
Forza di adesione: valore fisso	N.P.D.
Contenuto di Sali solubili attivi:	N.P.D.
Resistenza al fuoco	EUROCLASSE A1
Assorbimento di acqua	N.P.D.
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	N.P.D.
Isolamento acustico per via aerea diretto:	50dB
Conducibilità termica equivalente	0,603 W/mK ($\lambda_{10,secco}$)
Resistenza termica "R" della muratura priva di intonaco	0.416 m ² K/w
Resistenza termica "U" della muratura con intonaco	1.64 (m ² .K)
Durabilità gelo/disgelo	N.P.D.
N.P.D. = nessuna prestazione determinata	