

FORNACE VIZZOLESE s.r.l.



PRODUZIONE DI LATERIZI PER MURATURE

20070 Vizzolo Predabissi (MI) - Via Casalmaiocco 2
Tel. 02 9834443 - 02 98125742 • Fax 02 98232048

E-mail: fornacevizzolese@libero.it

R.E.A. 801972 - Registro Società Tribunale MI 222002
Registro Imprese MI 22299 - Partita IVA 01096640154

Vizzolo P. 13 / 05 / 09

Oggetto: Indice di valutazione del potere fonoisolante “Rw” per parete in TRAMEZZA PORIZZATA F45 8X19X50 spessore 8 cm, prodotti nello stabilimento di Vizzolo Predabissi (MI)

Con la presente si comunica che la stima dell'indice del potere fonoisolante “Rw” di una parete realizzata con blocchi TRAMEZZA PORIZZATA 8X19X50, spessore 8 cm, calcolato secondo la legge empirica della massa fornisce il seguente risultato:

Peso blocco : 7,0 Kg

Numero di pezzi al metro quadrato: 10,5

Peso della parete al metro quadrato:

Peso dei blocchi: 73,5 Kg/m²

Peso della malta: 7,2 Kg/m²

Peso dell'intonaco (1,5 cm interno + 1,5 cm esterno): 54,0 Kg/m²

Peso complessivo della parete al metro quadrato (M): 134,7 Kg/m²

Ne consegue:

Rw = 20 Log M = 20 Log (134,7) = 42 Db

Il produttore
Fornace Vizzolese S.r.l.