




MUROPOR F45 25 19 30 inc 25

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE DEL BLOCCO

Dimensioni nominali del blocco = **cm 29,5x25x19** (lunghezza-spessore-altezza)

Peso del blocco = **Kg 12,8**

N° pezzi per pacco = **60**

Peso del pacco = **Kg 768**

Percentuale di foratura = **≤45%**

Peso specifico apparente del blocco = **850 Kg/m³**

Peso specifico dell'impasto cotto = **1640 Kg/m³**

Resistenza a compressione con carico parallelo all'asse dei fori = **10,0 N/mm² minima rilevata**

CARATTERISTICHE FISICHE DELLA MURATURA

N° blocchi per m² e m³ di muratura rispettivamente : **16 e 66**

Peso muratura per m² e m³ rispettivamente : **kg/m² 204,9 e kg/m³ 845,4**

Quantitativi di malta ^(x) per m² e m³ di muratura rispettivamente : **l 8,2 e l 32,7 (Kg/m² 14,7 e Kg/m³ 58,8)**

(*) Quantitativi minimi calcolati con riferimento a condizioni convenzionali di posa

Sfasamento S = **12,81 ore**

Fattore di attenuazione fa = **0,196 adim.**

CARATTERISTICHE TERMOIGOMETRICHE DELLA PARETE INTONACATA

Trasmittanza⁽¹⁾ U = **0,657 W/m²K**

Conducibilità Termica Equivalente λeq = **0,185 W/mK**

Resistenza termica R = **1,353 m²K/W**

Resistenza alla diffusione del vapore rispetto all'aria μ = **10 (adimensionale)**

Permeabilità al vapore δ = **20x10⁻¹²**

Calore specifico c_p = **1000 J/kgK**

COMPORTAMENTO ACUSTICO DELLA PARETE INTONACATA

Indice di valutazione (calcolato) a 500 Hz **Rw = 49 ,00 dB**

Comportamento al fuoco

Euroclasse A1⁽¹⁾ (Ex classe 0- non combustibile), **EI 240^(xx)** , **REI 120^(xxx)**

^(xx) valore da tabella D.M. 16/07/2007, All.D ^(xxx) Valore da tabella Circ 15/02/2008 MI Dip. VV.F., Prot N 1968

⁽¹⁾ Parete intonacata

Tutti i dati sono indicativi e possono essere oggetto di modifiche senza obbligo